


Textura Light Mobile

Polyvision のTextura Light Mobile は、音を拡散する音響パネルと、滑らかな磁器エナメルで作られた耐久性のあるホワイトボードを組み合わせた製品です。アルミフレームにはパウダー塗装が施され、ロック機能付きのキャスターが付いているので、床を横切ってスム

特性	寸法
全高	1905 mm / 75"
全幅	1190 mm / 46 ⁷ / ₈ "
奥行 (ボード)	50 mm / 1.96"
奥行 (台)	516 mm / 20 ⁵ / ₁₆ "
全重量 片面ホワイトボードパネル	30 kg / 66 lbs
全重量 両面ホワイトボードパネル	39 kg / 86 lbs
CeramicSteel パネルの寸法	1170 x 980 mm / 46" x 38.6"
音響寸法 上面	1170 x 980 mm / 46" x 38.6"
音響寸法 下面	1170 x 790 mm / 46" x 31.1"

ホワイトボードの構成	素材
パネル表面	a ³ CeramicSteel 筆記スペース
パネル芯材	2 枚の黒の「プレコート」アルミニウム板 (0.3mm) の間に黒の熱可塑性 PE コアを挟んで構成された、合計 4mm の厚さのアルミニウム複合板。
パネル接着剤	ネオプレン接着剤
フレーム構成部品	アルマイト加工パネルフレーム アルマイト加工フットフレーム
キャスター	ポリアミド、ポリウレタントレッドホイール

音響要素	素材
表面	再生ポリエステル 100% / 再生ポリプロピレン 100%
芯	リサイクル繊維を用いた音響

CeramicSteel 色		仕上げ	Steelcase 仕上げコード	おおよその RAL 色	おおよその Pantone* 色
アーキティック白 2 CS		グロス	7671	9003	11-4800 TPG ブランドブラン

フレームの色		仕上げ	Steelcase 仕上げコード	おおよその RAL 色	おおよその Pantone* 色
トラフィック白		アルマイト加工	—	RAL 9016	—

パネル特性	テスト基準	ユニット	値
パネル厚さ許容差	EN 438-2:5	%	0.5
長さ許容差	EN 438 2:6	%	0.5
幅許容差	EN 438 2:6	%	0.5
直角度許容差	パネルの対角線差異	%	0.5
CeramicSteel パネル構成部品重量 (代表値)	—	kg/m ²	8.0
音響構成部品重量 (代表値)	—	kg/m ²	2.3
音響生地吸音	ISO 354	—	αw 0.95
パネル音のノイズ低減	ISO 354	—	保留
ポリエステル生地重量 (代表値)	—	kg/m ²	0.26
可燃性	ASTM E 84	—	クラス A
ポリエステル生地の耐光堅牢度	AARCC-16 (40 時間)	—	クラス 4
はげ落ちに対するポリエステル生地の光堅牢度	AATCC-8	—	クラス 3

CeramicSteel 表面特性	テスト基準	ユニット	値
エナメルトップコート厚み合計	ISO2178/ASTM B499	μm	85-120
スチール厚み	—	mm	0.35 ± 0.03
裏面エナメル塗装厚み	ISO2178/ASTM B499	μm	25-50
標準からの色の偏差	ISO07724/ASTM D2244-02	E ⁹⁴	1.5 max
グロス	ISO 2813 / ASTM D523 20°	GU	70 (+10/-5)
モース硬度	EN 15771	—	最小値5
耐スクラッチ性	ISO 15695	N	最小値7
鉛筆硬度	ASTM D-3363	—	> 9H
摩耗抵抗	ASTM C501	g	最大値0.1 (研磨材 S33 1kg/1000 回転)
耐衝撃性	ISO 4532	—	24 時間 (20N 負荷) 後、2mm 以上の損傷なし。
耐酸性	ISO 28706-1-9	—	最小値A
耐薬品性	ISO 28706-1-11	—	最小値A (脱イオン水、エタノール、 メチルエチルケトン、キシレン、トルエン)
乾式消去性	PV 41.803	E ⁹⁴	≤ 1.5
書きやすさと消去性	EN ISO 28762 §8.2	E ⁹⁴	≤ 0.5
落書き耐性	EN ISO 28762 §9	—	クリーニング後の色や光沢の 変化なし
コーティングの接着性	EN 10209 付録 D	—	最小値クラス 3